

ESQUEMA BÁSICO DE TOMADO DE JUNTAS PASO A PASO

SÓLO HAY DOS TIPOS DE JUNTAS



CON OTRAS MASILLAS



- 1) Tomado de junta: aplicar una capa fina de masilla en las uniones de las placas, sin dejar rebabas. Dejar secar.
- 2) Pegado de cinta: aplicar una segunda mano de masilla. Sin dejar secar, pegar la cinta de papel retirando el excedente. Dejar secar.
- 3) Recubrimiento de cinta: aplicar una tercera mano de masilla utilizando una espátula más ancha. Dejar secar.
- 4) Terminación: aplicar una última capa de masilla utilizando una llana. Dejar secar.

CON MASILLAS DURLOCK®

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL USO DE NUESTRAS MASILLAS O DESEA VISITAR AL DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO A SU DOMICILIO LLAME AL 4480 6090

Av. Brig. Juan M. de Rosas 2720
(B1754FTT) San Justo, Buenos Aires
Tel. 4480-6090 info@durlock.com.ar
www.durlock.com

MASILLAS PARA LOGRAR
TERMINACIONES PERFECTAS



LISTA PARA USAR

SECADO RÁPIDO

MASILLAS

Tiempo de secado,
Masilla
Secado Rápido
¡3 Horas!

CON AMBAS MASILLAS,
UTILICE NUESTRA CINTA DE PAPEL
MICROPERFORADA PARA TOMADO DE JUNTAS

Tiempo de secado,
masilla lista para usar
24 hs

INMEDIATEZ Y SEGURIDAD

Masilla preparada para utilizar en el tomado de juntas, recubrimiento de perfiles de terminación y fijaciones. Apta para realizar el masillado total de superficies construidas con placas Durlock®.

Instrucciones de uso:

Mezclar ligeramente el contenido del envase.
Separar la cantidad a utilizar (debe cerrarse el balde para que no se seque la pasta).
Aplicar directamente.

Ventajas

- Se utiliza en forma directa.
- Es apta también para utilizar como enduido en superficies de construcción tradicional.
- Asegura una excelente calidad de terminación.

Observaciones

- No agregar ni mezclar con otros componentes.
- Proteger de temperaturas extremas.
- Almacenar en lugar seco y cubierto.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5C.



Bolsa de 25 Kg
Lista Para Usar



Balde de 32 Kg
Lista Para Usar



Balde de 16 Kg
Lista Para Usar




Balde de 5.8 Kg
Lista Para Usar

ECONOMÍA Y RENDIMIENTO

Masilla en polvo, para preparar en obra. Apta para realizar el tomado de juntas, recubrimiento de perfiles de terminación y fijaciones.

Instrucciones de uso

Colocar en un recipiente limpio una parte de agua.
Agregar en forma de lluvia dos partes de polvo.
Dejar reposar durante 2 ó 3 minutos.
Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y aplicar.



Bolsa de 2 Kg
Secado Rápido



Bolsa de 25 Kg
Secado Rápido



Bolsa de 10 Kg
Secado Rápido

Ventajas

- Se reduce hasta un 40% el costo por Kg de masilla preparada.
- Mayor rendimiento (Gráfico de composición = 1 agua + 2 polvo, etc...)
- Se reducen los tiempos de aplicación, sin desperdicios.

Observaciones

- No agregar ningún otro componente.
- Cantidad de agua sugerida para la preparación: 5 litros por cada 10 Kg de polvo.
- Almacenar en lugar seco y cubierto.
- Proteger de la humedad o lluvia.